



Datum/Date 2004-09-06 Vår ref/Our ref LA
Rev 2008-05-09 Virkeskvalitet AW

Karakteristisk böjmomentkapacitet

Tabell för karakteristisk böjmomentkapacitet per bjälke i vindsbjälklaget:

Virkeskvalitet	Karakteristisk böjmomentkapacitet (kNm)
C14 (K12)	1,1
C18 (K18)	1,6
C24 (K24)	2,2
C30 (K30)	2,7

Tabell nr 95T101-LA

